

	SACS POUBELLE LIEN CLASSIQUE PEBD REGENERE NOIR 100 LITRES EN 53 µm		03.03.15 PAGE 1/1 REV. 0
--	--	---	--------------------------------

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	820	mini 800 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	850	mini 829 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	53	mini 47,70 (- 10 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	53	mini 43	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	48,76	mini 43,88 (- 10 %)	ISO 4591
☞ Couleur	NOIR		
☞ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,10	mini 1,00 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,85	mini 0,75 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	400	mini 360 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	610	mini 550 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,75	mini 0,70 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,50	mini 0,45 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	120	mini 110 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2